



109 CHEMIN DE PRÉ MONTEUX
Z.A DE PERROIX
74290 TALLOIRES
FRANCE

+33 4 50 644 102
info@ripair.com

RIPAIR

www.ripair.com

TERNY CHARLES

CONTROLE COMPLET N°2003CTE_1

03/06/2020

MODÈLE



Marque : NIVIUK Taille : 27 N° de série : L470237
 Modèle : Hook 4 Ext : Vert blanc violet bleu Int : Vert blanc violet bleu

TISSU

Test de déchirure et mesures de porosité de l'aile (en seconde).



DÉCHIRURE*

* Le test de déchirure est effectué avec un dynamomètre de la marque BETTSOMETER.

POROSITÉ** EXTRADOS 109 156

POROSITÉ** INTRADOS 247 319

Mini Maxi

** Les mesures sont effectuées avec un porosimètre de la marque JDC Electroniques.

SUSPENTES

Test de rupture* des suspentes effectué (en Kg) sur les A ou les B.



SUSPENTE BASSE 95 187

SUSPENTE INTER 50 92

Minimum toléré Résistance

SUSPENTE HAUTE 25 60

SUSPENTE SUP.

Minimum toléré Résistance

* Le test est effectué sur toute la longueur de la suspente. Le niveau de rupture est calculé en traction, sans choc, avec un capteur de force de la marque MICA.

ÉTAT VISUEL

ÉLÉVATEURS
 SUSPENTES basses
 hautes
 freins
 PARAPENTE
 bord d'attaque
 bord de fuite
 attaches
 attaches freins
 intrados
 extrados
 profils



CALAGE ET NOTIFICATIONS

CALAGE BON

MODIFIÉ OUI

REPLACEMENT DES DRISSES DE FREINS OUI

CÔTE D'ORIGINE CÔTE CLIENT

Remise en conformité du calage en effectuant un loop sur AR2 à gauche et droite.

Remplacement logo vert bord d'attaque, extrados 20-21 et 23 à droite.

ESTIMATION*

75%

50%

25%

HS

VALIDITÉ DU CONTRÔLE

1 an ou 100 heures d'utilisation

Signature :

WARNING : votre voile sortant d'une voilerie, il est indispensable d'effectuer un gonflage en pente école avant le premier vol !